



Техническое описание

art. 026 - KEIM Design-Fixativ

Разбавитель – грунтовочное средство

1. Описание продукта

KEIM Design-Fixativ это грунтовочное средство/разбавитель на базе золь-силиката для KEIM Design-Lasur.

2. Области применения

KEIM Design-Fixativ применяется для предварительной обработки сильно впитывающих оснований и как разбавитель высокопрозрачных лазурей KEIM Design-Lasur. Также применяется для разбавления KEIM AquaROYAL-Lasur.

3. Свойства продукта

С помощью двух или трех лессирующих покрытий с KEIM Design-Lasur и KEIM Design-Fixativ можно реализовать высокопрозрачные лазури, особенно в области насыщенных тонов. Даже при использовании одного оттенка с различными степенями разбавления, получаются по особенному привлекательные эффекты.

Цветная, оформленная по системе KEIM Design-System поверхность является:

- абсолютно светостойчивой;
- устойчивой к атмосферным факторам;
- не чувствительной к экологическим нагрузкам;
- минерально-матовой.

Технические характеристики:

- Удельный вес: пр. 1 г/см³
- Уровень pH: пр. 11,3

Оттенок: Молочный.

4. Указания по переработке

KEIM Design-Fixativ особенно рекомендуется для разбавления высокопрозрачных лазурей и для лазурей полного тона (один пигмент). Подготовленную KEIM Lasur до и во время работы необходимо периодически тщательно перемешивать. Не добавлять воду и другие материалы. Готовая лазурь наносится при помощи подходящей для этого щетки (например, овальная щетка KEIM Lasurbürste), по технологии «крест-на-крест». Чтобы избежать стыков, при нанесении лазури очень важно работать плавно.

Указание:

Системные компоненты KEIM Design-System: KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base и KEIM Design-Fixativ можно смешивать между собой в любом желаемом соотношении. KEIM Design-Base обеспечивает красивую прозрачность покрытия при идеальной рабочей консистенции и толщине слоя. KEIM Design-Fixativ позволяет получить высокопрозрачные, благородно-матовые цветные лазури с очень незначительной толщиной слоя.

Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания: от 5°C до 30°C. Работать исключительно при сухой погоде. Не наносить лазурь под воздействием прямых солнечных лучей, на нагретое под солнцем основание и при сильном ветре. Защищать свежее окрашенные поверхности от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

Время высыхания:

Между лессирующими покрытиями необходимо выдерживать технологический перерыв пр. 12 часов.

Расход:

В зависимости от соотношения компонентов для одного лессирующего слоя: пр. 50 мл/м² готовой смеси KEIM Design-Lasur и KEIM Design-Fixativ. Данное значение расхода является приблизительным. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка.

Очистка инструмента:

Сразу после применения промыть водой.

5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 20 л.

6. Хранение:

Срок хранения KEIM Design-Fixativ составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей. Открытые упаковки тщательно закрывать.



7. Утилизация:

ЕС-код утилизации отходов № 06 02 99.
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Продукт KEIM Design-Fixativ является щелочным. Принять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 01.
См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения.

С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de