



Техническое описание

art. 130 - KEIM Deckputz - historisch - Fein

Зернистость 1,3 мм

Историческая штукатурка тонкофракционная (финиш)

1. Описание продукта

KEIM Deckputz - historisch - Fein это штукатурный состав в соответствии с DIN EN 998-1 на базе извести и траса. Он соответствует категории растворов CS II, P II по DIN V 18550. В комбинации с красками KEIM Silikatfarben образует взаимосогласованную окрашиваемую штукатурную систему.

2. Области применения

KEIM Deckputz - historisch - Fein применяется в качестве финишного штукатурного слоя по стартовой штукатурке соответствующей категории растворов CS II, P II по DIN V 18 550 снаружи и внутри.

3. Свойства продукта

- Зернистость: 0 – 1,3 мм
- Насыпной вес: 1,25 г/см³

Показатели материала по DIN EN 998-1:

- Прочность на сжатие через 28 д: 1,5-5,0 Н/мм², CS II
 - Класс пожарной безопасности: A1
 - Паропроницаемость μ : ≤ 25
 - Водопоглощение: W2
- (в соответствии с DIN V 18 550)
- Прочность на отрыв: $\geq 0,08$ Н/мм²
(картина разлома A,b или C)
 - Теплопроводность
 $\lambda_{10, dry}$: $\leq 0,82$ W/(mK) для P = 50% *
 $\leq 0,89$ W/(mK) для P = 90% *

(* данные из таблицы по EN 1745)

4. Указания по переработке

Подготовка основания:

Основание (стартовая штукатурка) должна быть достаточно впитывающей, сухой, прочной, и шероховатой. На этапе подготовки основания действуют требования DIN V 18550. Сильно впитывающие основания а так же основания, оштукатуриваемые во время жары необходимо предварительно смачивать. При выборе стартовой штукатурки лучше всего полагаться на профессиональную консультацию специалиста KEIM.

Переработка:

Содержимое мешка полностью размешать в чистой воде. Количество воды подбирается

таким образом, что бы свежий раствор был плотным для нанесения и достаточно пластичным для удобства переработки. Количество затворной воды варьируется от 8,0 до 8,5 л на 35 кг (мешок). Размешанный раствор с силой набрасывается на стену и вытягивается подходящим инструментом.

KEIM Deckputz - historisch - Fein так же можно размешивать и наносить при помощи штукатурных машин. При перемешивании принудительным смесителем не допускать избыточного перемешивания штукатурного состава, при перерывах в работе смеситель отключать.

Подготовленный и нанесенный таким образом раствор/финишный слой должен составлять толщину от 5 до 7 мм. Поверхность штукатурки можно по желанию структурировать мастерком или шпателем. Более гладкую поверхность можно получить затиркой губкой, войлочной или деревянной теркой. В данном случае достаточной толщиной штукатурного слоя может быть 4 мм.

Переработку KEIM Deckputz - historisch - Fein вышеназванными инструментами проводить, по возможности, без добавки воды. Избегать скопление вяжущего на поверхности. Не перерабатывать при температуре ниже **+5° C**.

Уход за оштукатуренной поверхностью:

Свежий финишный штукатурный слой защищать от быстрого пересыхания посредством смачивания водой. Последующие два дня после нанесения, штукатурку содержать во влажном состоянии.

Расход:

1 мешок 35 кг составляет пр. 26 л свежего раствора, этого количества при толщине слоя 7 мм достаточно на 3,5 м².

Очистка инструмента:

Сразу после применения водой.

5. Форма поставки:

Мешок 35 кг.

6. Хранение:

При сухом хранении 12 месяцев.



7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 17 01 01.

Не допускать попадания продукта в канализацию. Остатки продукта смешать с водой и после отверждения утилизировать как сухие строительные отходы.

Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Известь и трас, вступая в реакцию с водой образуют щелочь. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей (например: стекло, природный камень, керамика и т. д.). Беречь глаза и кожу от попадания брызг. При работе не есть, не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

GIS Код продукта: ZP 1. (код информационной системы для опасных веществ в цементосодержащих продуктах).

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

www.keim.com.ua



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de