



## Техническое описание

### art. 136 - KEIM Brillantputz Rauputz

Структурная штукатурка «барашек»

#### 1. Описание продукта

KEIM Brillantputz - Rauputz это высококачественная минеральная тонкослойная легкая штукатурка, сухая смесь CR заводского изготовления в соответствии с DIN EN 998-1. Производится на базе минеральных вяжущих и ценных наполнителей.

#### 2. Области применения

Финишный штукатурный слой в системах утепления Keim WDV-Systeme. Данные системы имеют утвержденный общестроительный допуск.

Пожароустойчивость и структура, смотри допуск №№: Z-33.4.1-45, Z-33.43-185, Z-33.44-188, Z-33.47-727 и Z-33.43-857. Кроме того, данная штукатурка оптимально подходит для применения на любых минеральных ровных и не слишком шероховатых основаниях.

#### 3. Свойства продукта

- Водопоглощение:  $w < 0,5 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
- Сопротивление диффузии водяного пара:  $S_d \leq 0,1 \text{ м}$
- Зернистость: 2,0 мм; 3,0 мм; 5,0 мм

**Оттенок:** белый или согласно KEIM Palette exclusiv, HBW  $\geq 30$  для WDV-S.

#### 4. Указания по переработке

##### Предварительная подготовка:

Основание должно быть ровным, сухим, несущим, не сильно впитывающим и свободным от снижающих адгезию остатков.

Без предварительной подготовки:

- на Keim Pulverkleber-90.
- на Keim Armierungsmasse-100.
- на Keim Universalputz.

Грунтование Keim Putzgrund:

- минеральные штукатурки групп PII и PIII в соответствии с DIN V 18550
- гипсовые штукатурки и гипсокартон.

##### Переработка:

Примерно 5,8 литров воды на 1 мешок (25 кг), во время перемешивания постепенно добавлять воду до тех пор, пока штукатурный состав не приобретет кремообразную

консистенцию. Максимальное количество воды не должно превышать 8,5 л на мешок. Соответствующее количество воды влить в подходящую для перемешивания емкость, аккуратно всыпать KEIM Brillantputz-Rauputz и перемешать смесителем на низких оборотах до гомогенного состояния. Дать массе вызреть в течении нескольких минут и еще раз коротко перемешать.

Наносить KEIM Brillantputz-Rauputz следует при помощи шпателя из нержавеющей стали, растягивая материал на толщину зерна, в заключении затереть пластиковой теркой.

Воизбежание стыков постоянно работать по принципу «свежий-к-свежему». На одной площади перерабатывать материал одной заводской партии.

##### Машинная переработка:

KEIM Brillantputz - Rauputz можно размешивать в смесителе непрерывного цикла. Количество воды должно соответствовать пригодной для переработки консистенции. Перед ручным нанесением еще раз коротко перемешать ручным смесителем для достижения материалом оптимальной консистенции.

Для машинного нанесения перемешанный материал подается на стену штукатурным насосом с изменяемым напором. После набрызга на стену растянуть материал на толщину зерна, и немедленно затереть металлической теркой.

##### Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания во время переработки и сушки  $\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$ . Не работать под воздействием прямых солнечных лучей и на нагретом под солнцем основании. Поверхности во время и после нанесения защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

##### Расход:

Rauputz 2,0 мм: пр. 2,2 кг/м<sup>2</sup>  
Rauputz 3,0 мм: пр. 3,0 кг/м<sup>2</sup>  
Rauputz 5,0 мм: пр. 5,0 кг/м<sup>2</sup>

##### Указание:

Минеральные штукатурки, в зависимости от



погодных условий могут получить легкие цветовые отклонения и визуально заметные неравномерности, это является особенностью данного продукта и считается вполне нормальным явлением.

Для улучшения оптического восприятия необходимо нанесение выравнивающего слоя при помощи специальной краски KEIM Egalisationsfarbe. Что бы свести к минимуму риск цветовых отклонений, рекомендуется для одного объекта заказывать материал из одной заводской партии, который в впоследствии можно подвозить на строительную площадку частями.

#### Окраска:

Перед покраской необходимо выдержать технологический перерыв **минимум 5 дней**. Для цветного варианта штукатурки достаточно одного нанесения краски KEIM Egalisationsfarbe. KEIM Brillantputz-Rauputz белого цвета перекрашивается двумя слоями цветной краски KEIM Soldalit.

#### Оистка инструмента:

Сразу после применения водой.

#### 5. Форма поставки:

Мешок 25 кг  
Емкости большего объема – по запросу.

#### 6. Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте, защищать от влаги. Срок хранения 12 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке.

#### 7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 17 01 01.

Утилизировать только абсолютно пустую тару.

Продукт после доступа воды и отверждения можно утилизировать как строительный мусор.

#### 8. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей (например: стекло, природный камень, керамика и т. д.). Беречь глаза и кожу от попадания брызг. При работе не есть, не пить. Хранить в недоступном для детей месте. Низкое содержание хрома в соответствии с TRGS 613

GIS Код продукта: ZP 1. (код информационной системы для опасных веществ в цементосодержащих продуктах).

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительным.



**KEIMFARBEN**  
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16  
86420 Diedorf  
Tel. 0821 4802-0  
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6  
15926 Luckau  
Tel. 035456 676-0  
Fax 035456 676-38

[www.keimfarben.de](http://www.keimfarben.de)  
[info@keimfarben.de](mailto:info@keimfarben.de)