



## Техническое описание

### art. 144 - KEIM Restauro-Fixativ

Грунтовочное средство - разбавитель

#### 1. Описание продукта

KEIM Restauro-Fixativ - это готовое к применению грунтовочное средство/разбавитель на базе золь-силиката для KEIM Restauro-Lasur.

#### 2. Области применения

KEIM Restauro-Fixativ в комбинации с KEIM Restauro-Lasur особенно хорошо подходит для лессирующего цветного оформления поверхностей песчаника, например для выравнивания по тону ремонтных мест и аутентичной каменной субстанции. Обрабатываемые поверхности должны быть пористыми (впитывающими).

KEIM Restauro-Fixativ и KEIM Restauro-Lasur можно смешивать в любом соотношении, в зависимости от желаемого лессирующего эффекта.

KEIM Restauro-Fixativ служит также в качестве средства для грунтования и предварительной фиксации.

#### 3. Свойства продукта

##### Технические данные:

Плотность: пр. 1,05 г/см<sup>3</sup>  
Внешний вид: бесцветный, прозрачный

#### 4. Указания по переработке

##### Основание:

Минеральное основание должно быть обеспыленным и сухим. Старые покрытия, имеющие плохое сцепление с основанием удалить полностью.

##### Предварительная фиксация:

Сильно впитывающие и/или осыпающиеся основания требуют бесцветную предварительную фиксацию неразбавленным KEIM Restauro-Fixativ.

##### Лессирующее покрытие:

При наружном применении, в соответствии с требованиями по устойчивости к атмосферным воздействиям, наносится двукратное лессирующее покрытие. Если требуется получение особенно прозрачного эффекта, возможно нанесение одноразового лессирующего покрытия с предварительной фиксацией основания KEIM Restauro-Fixativ.

##### Грунтовочное покрытие:

Грунтовочное лессирующее покрытие наносится по правилам сильно разбавленным, при помощи кисти. Соотношение при разбавлении 1 : 10 или 1 : 20 с KEIM Restauro-Fixativ.

##### Финишное покрытие:

Финишное лессирующее покрытие можно наносить неразбавленной KEIM Restauro-Lasur или разбавленной в зависимости от желаемого лессирующего эффекта с KEIM Restauro-Fixativ.

##### Расход:

Предварительная фиксация:

пр. 0,2 л/м<sup>2</sup> KEIM Restauro-Fixativ

Лессирующее двукратное покрытие:

0,1-0,2 л/м<sup>2</sup> KEIM Restauro-Lasur и

0,1-0,4 л/м<sup>2</sup> KEIM Restauro-Fixativ

Данные значения расхода являются приблизительными. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка.

##### Дополнительная защита от влажности:

Особенно при применении тонкослойных лессирующих покрытий могут потребоваться дополнительные мероприятия по защите сильно нагружаемых влагой площадей и влаговосприимчивых строительных материалов. В таких случаях рекомендуется гидрофобное грунтование KEIM Silangrund и в качестве разбавителя для KEIM Restauro-Lasur использовать KEIM Spezial-Fixativ.

##### Время высыхания:

Между предварительной фиксацией и лессирующим покрытием требуется технологический перерыв 12 часов, между лессирующими покрытиями 24 часа.

##### Указание:

Последующая обработка водоотталкивающими средствами при использовании KEIM Restauro-Lasur не требуется.

##### Очистка инструментов:

Сразу после применения промыть большим количеством воды.



## 5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 20 л.

## 6. Хранение:

Срок хранения KEIM Restauro-Fixativ составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой упаковке, в прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

## 7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 06 02 99.  
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

## 8. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих

предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 02.  
См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения.

Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



**KEIMFARBEN**  
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16  
86420 Diedorf  
Tel. 0821 4802-0  
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6  
15926 Luckau  
Tel. 035456 676-0  
Fax 035456 676-38

[www.keimfarben.de](http://www.keimfarben.de)  
[info@keimfarben.de](mailto:info@keimfarben.de)