



Техническое описание

art. 145 - KEIM Indusil

Готовая к применению силикатная штукатурка

1. Описание продукта

KEIM Indusil - это готовая к переработке силикатная штукатурка, изготовленная на базе самого отборного сырья, отвечающая высочайшим требованиям качества.

2. Области применения

Финишный штукатурный слой для минеральных оснований внутри и снаружи. Применяется в системах утепления Keim WDV-Systeme. Шероховатая структура штукатурки с зерном в 1 мм применяется исключительно для выделения откосов и проемов. Данные системы имеют утвержденный общестроительный допуск. Пожароустойчивость и структура, смотри допуск №: Z-33.4.1-45, Z-33.43-185 и Z-33.47-727.

3. Свойства продукта

Хорошо противостоит погодным изменениям, обладает высокой паропроницаемостью, водоотталкивающий, цветоустойчивый, не желтеет.

- Плотность: 1,9 – 2,0 гр/см³
- Водопоглощение: $w < 0,1 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
- Сопротивление диффузии водяного пара: $S_d \leq 0,05 \text{ м}$
- Консистенция: пастообразный, готов к применению
- Вяжущее: жидкое калийное стекло

Оттенок: белый или согласно KEIM Palette exclusiv, HBW ≥ 30 для WDV-S.

4. Указания по переработке

Предварительная подготовка:

Основание должно быть ровным, сухим, несущим, не сильно впитывающим и свободным от снижающих адгезию остатков.

Минеральные основания:

Дефекты выровнять при помощи Keim Universalputz или Keim Spachtel. Неравномерно впитывающие поверхности обработать средством KEIM Spezial-Fixativ. Чтобы основание не просматривалось сквозь штукатурный слой, перед нанесением KEIM Indusil со структурой Rillenputzstruktur необходимо нанести грунтовочный слой продуктом Keim Putzgrund.

В системах утепления Keim WDV-S:

Для лучшей переработки финишной штукатурки рекомендуется между армированием и KEIM Indusil в обязательном порядке применять грунтовочный материал Haftgrundes-SI, это не позволит основанию просматриваться сквозь штукатурный слой.

Переработка:

Перед применением KEIM Indusil перемешать смесителем на низких оборотах. Наносить KEIM Indusil следует при помощи шпателя из нержавеющей стали, растягивая материал на толщину зерна, в заключении затереть до желаемого состояния. При необходимости консистенцию штукатурки до рабочей можно довести добавив 1 – 2 % KEIM Spezial-Fixativ.

Во избежание стыков постоянно работать по принципу «свежий-к-свежему». На одной площади перерабатывать материал одной заводской партии.

Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания во время переработки и сушки $\geq +8 \text{ }^\circ\text{C}$. Не работать под воздействием прямых солнечных лучей и на нагретом под солнцем основании. Поверхности во время и после нанесения защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

Время сушки:

Пр. 12 часов, в зависимости от температуры, относительной влажности воздуха и количества нанесенного материала. Перекрашивать через 2 дня.

Расход:

Rillenputzstruktur	2,0 мм:	пр. 3,8 кг/м ²
Rillenputzstruktur	3,0 мм:	пр. 4,5 кг/м ²
Rauputzstruktur	1,0 мм:	пр. 2,7 кг/м ²
Rauputzstruktur	2,0 мм:	пр. 3,6 кг/м ²
Rauputzstruktur	3,0 мм:	пр. 4,3 кг/м ²

Очистка инструмента:

Сразу после применения водой.

Указание:

При высыхании на поверхности цветных штукатурок, в зависимости от погодных условий, может возникать некоторая облачность. Это является особенностью данного продукта и считается вполне нормальным



явлением. Для улучшения оптического восприятия необходимо нанесение выравнивающего слоя при помощи специальной краски KEIM Egalisationsfarbe.

5. Форма поставки:

Упаковка 25 кг.

6. Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте, при плюсовой температуре. Срок хранения 6 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке.

7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12.
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для за-

щиты поверхностей (например: стекло, природный камень, керамика и т. д.). Беречь глаза и кожу от попадания брызг. При работе не есть, не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

GIS Код продукта: M-SK 01.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de