



Техническое описание

art. 205 - KEIM Athenit®-fino

Универсальная известковая шпаклевка для внутреннего применения

1. Описание продукта

KEIM Athenit®-fino - это готовая шпаклевочная масса универсального применения на базе чистой болотной извести 3-х летнего гашения и известковых песков тонкого отсева.

2. Области применения

KEIM Athenit®-fino можно наносить на внутренние поверхности по площадям, а так же для выравнивания мелких дефектов. Замасленные основания не подходят для нанесения продуктов KEIM Athenit.

3. Свойства продукта

KEIM Athenit®-fino является истинно известковой шпаклевочной массой, не содержащей синтетических добавок в качестве вяжущего. KEIM Athenit®-fino можно вытягивать в ровную поверхность, либо структурировать. В обоих случаях продукт гарантирует легкую переработку.

- Универсальное применение;
- Не содержит синтетических вяжущих;
- Без растворителей;
- Без растительных смол;
- Слабое внутреннее напряжение;
- Не горюч;
- Экстремальная паропроницаемость;
- Экологически чистый;
- Простая переработка;

Технические характеристики:

- Удельный вес: пр. 1,91 гр/см³
- Сопротивление диффузии водяного пара: Sd < 0,02 м
- Максимальный размер зерна: 0,5 мм

Состав:

Вода, гидроксид кальция, карбонат кальция, известковые пески, натуральные углеводы, целлюлоза.

Цвет:

Натуральный. Тонируется добавкой KEIM Athenit-coloranti до 10%, либо KEIM Dekorfarbpulver до 3%.

4. Указания по переработке

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим,

впитывающим, чистым и свободным от пыли, масляных и жировых пятен. На гладких и/или не минеральных и смешанных основаниях рекомендуется предварительное грунтование KEIM Athenit®-fondo или KEIM Contact-Plus.

Переработка:

KEIM Athenit®-fino необходимо перед применением хорошо перемешать, доведя шпаклевку добавкой небольшого количества воды или продукта KEIM Kalk-Sinterwasser до желаемой консистенции. Основание предварительно и в обязательном порядке слегка смочить водой. Растянуть продукт шпателем толщиной пр. 2 мм и в промежутке от 30 до 90 мин. После нанесения при помощи губки, щетки, или металлического шпателя загладить, либо структурировать (максимальная толщина нанесения – 4 мм). Для получения более тонкозернистой поверхности на растянутый но еще влажный KEIM Athenit®-fino наносится более тонкозернистая шпаклевка KEIM Athenit-liscio.

Условия нанесения:

Температура окружающей среды и основания должна быть не менее +5°C.

Расход:

Потребность материала: пр. 2,0 кг/м²/мм толщины слоя. Точный расход зависит от состояния основания и метода нанесения, его можно определить только непосредственно на объекте.

Очистка инструмента:

Сразу после работы водой.

5. Форма поставки:

Упаковка: 6 и 24 кг.

6. Хранение:

Хранить в прохладном месте в плотно закрытой оригинальной упаковке при плюсовой температуре. Срок хранения 12 месяцев. Защищать от мороза, жары и прямых солнечных лучей.

7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 10 13 99.



Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Поверхности не подлежащие обработке укрывать защитным полотном/пленкой. При случайном попадании продукта на необрабатываемые поверхности, немедленно растворить большим количеством воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

GIS Код продукта: нет необходимости (код информационной системы для опасных веществ в минеральных продуктах).

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений.

Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de